

Modellbauspachtel 07 GP

2-K-Spachtel auf Polyesterbasis

Modellbauspachtel 07 ist ein mittelviskoser Zweikomponenten-Füllspachtel auf Polyesterharz-Basis mit einem um ca. 30 % reduzierten spezifischen Gewicht.

Dadurch wird leichte Schleifbarkeit mit absolut geschlossener Oberfläche kombiniert.

Haftet auf Stahl, GFK, Modellplatten und Holz.

Bereits nach kurzer Trockenzeit sehr gut schleifbar bei großem Abrieb.

Untergrund: Holz, Metall, Gießharzteile, Modellbauplatten, GFK-Teile, Spanplatten, Ureol



ÜBERSICHT

- neue, verbesserte Qualität
- sehr geschmeidig
- sehr gute Schleifbarkeit
- im Originalbehälter kein Absetzen des Harzes
- die Härte und Farbe der geschliffenen Oberfläche ist an die Modellbauplatten angepasst

PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN				
Zusammensetzung		MODELLBAUSPACHTEL GP	HÄRTER	MISCHUNG
Mischungsverhältnis nach Gewicht		100	2	
Farbe		rotbraun	rot	rotbraun
Basis		ungesättigte Polyesterharze, inerte Füllstoffe, Thixotropiermittel und Pigmente	Benzoylperoxid	
Dichte (20 °C)	g/cm ³	1,34	1,15	1,34
Topfzeit mit ca. 2 % Härter bei 20 °C	min			4–5
Flammpunkt	°C			ca. + 34
Shore-D Härte				ca. 66

VERARBEITUNGSHINWEISE

Achtung! Nicht unter 10 °C verarbeiten!

Nach 15–20 Minuten kann der Modellbauspachtel trocken geschliffen werden (20 °C).

Mit Holzbearbeitungswerkzeugen leicht zu bearbeiten.

Mischung:

Die benötigte Menge Modellbauspachtel wird mit 1–3 % Härterpaste sorgfältig vermischt.

Eine Überdosierung des Härters ist zu vermeiden, da sie zu Verfärbungen/Veränderungen der nachfolgenden Lackierungen/Grundierungen führen kann.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund ist sorgfältig von Staub, Schmutz, Fett und Trennmittelresten zu säubern und anzuschleifen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Sofort nach Gebrauch mit Universalverdünnung reinigen.

Nach seiner Aushärtung löst sich der Spachtel nicht mehr auf.

LIEFERFORM

Bezeichnung	VE	Artikelnummer
Modellspachtel 07 GP	1,7 kg inkl. Härter	200902.01
	6x 1,7 kg inkl. Härter	200902.06

VORSICHTSMASSNAHMEN

Gößl + Pfaff Produkte können ohne Gefahr verarbeitet werden, vorausgesetzt, dass die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden.

Ungehärtete Materialien sind von Lebensmitteln fernzuhalten. Um allergische Reaktionen zu vermeiden, wird dringend empfohlen, undurchlässige Gummi- oder Plastikhandschuhe, eine Schutzbrille und Einwegschutzkleidung zu tragen. Nach jedem Arbeitstag, sowie vor den Pausen und Toilettenbesuchen müssen die Hände mit warmem Wasser und Seife gründlich gewaschen werden.

Die Verwendung von Lösungsmitteln ist zu vermeiden. Anschließend wird die Haut mit Einwegpapiertüchern - keine Textilien - getrocknet. Der Arbeitsraum sollte gut durchlüftet sein; evtl. Absaugvorrichtung über dem Arbeitsplatz.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter sind im Internetshop unter www.goessl-pfaff.de beim jeweiligen Produkt hinterlegt.

LAGERUNG

Modellbauspachtel 07 GP ist bei 20 °C in dicht verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate haltbar.

HINWEIS

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Gößl + Pfaff GmbH garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Gößl + Pfaff GmbH übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma Gößl + Pfaff GmbH beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.