



# Repositionable 75

## Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere

### Technische Produktinformation

Version: Juli 2018  
Ersetzt: März 2006

---

Produktbeschreibung	3M™ Repositionable 75 ist ein sprühbarer Lösemittelklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere für wiederlösbare und repositionierbare Verbindungen.
Zertifikate	-
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kleben von leichtgewichtigen Materialien wie Papier, Karton, Gewebe, Folien und Kork mit Holz, Glas, Kunststoffen und Metallen</li><li>• Repositionierbar: keine Wellenbildung – kein Durchschlagen</li><li>• Dauerklebrig mit schneller Anfangshaftung</li></ul>

---

#### Physikalische Eigenschaften

Basis	Synthetische Elastomere
Farbe	Weiß
Konsistenz	flüssig
Dichte (g/ml)	0,71
VOC (g/l)	636

---

#### Verarbeitungsmerkmale

Methode	Sprühen
Abluftzeit	Dauerhafte Verbindung: 30 Sek. Temporäre Verbindung: 1 Min.
Klebspanne	unbegrenzt

---

Oberflächenvorbehandlung	Die zu klebenden Oberflächen müssen trocken, frei von Staub, Öl, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen sein. Die Art der Oberflächenvorbehandlung hängt vom jeweiligen Anforderungsprofil (z.B. Festigkeit / Alterung etc.) ab.
--------------------------	---

---

Gebrauchsanweisung	<p>Produkt vor der Verarbeitung auf Raumtemperatur temperieren. Günstigste Verarbeitungstemperatur für Produkt und Werkstoffe: 20°C bis 25°C.</p> <p>Dose vor Gebrauch für etwa 5 bis 10 Sekunden gut schütteln.</p> <p>Düse immer vom Gesicht abgewendet halten.</p> <p>3M Repositionable 75 aus etwa 20 cm Entfernung auf den Werkstoff bzw. die Werkstoffe sprühen.</p> <p><b>Dauerhafte Verbindungen</b> Produkt dick und auf beide Werkstoffe applizieren. Ablüfzeit = 30 Sek.</p> <p><b>Temporäre und wiederlösbare Verbindungen</b> Produkt dünn und nur auf einen Werkstoff applizieren. Ablüfzeit = 1 Min.</p> <p>Werkstoffe nach der in Absatz „Verarbeitungsmerkmale“ definierten Ablüfzeit innerhalb der Klebspanne fügen und für die Härtung positionieren / fixieren.</p> <p>Dose nach Arbeitsende umdrehen und sprühen, bis nur noch Gas entweicht.</p>
--------------------	--

---

Lagerung	<p>Beste Lagerfähigkeit bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C.</p> <p>Höhere Temperaturen verkürzen die normale Lagerfähigkeit. Niedrigere Temperaturen verursachen vorübergehend eine höhere Viskosität.</p> <p>Befinden sich Gebinde aus mehreren Lieferungen im Bestand, wird empfohlen, diese in der Reihenfolge des Eingangs zu verarbeiten.</p> <p><b>Anforderungen für Aerosoldose an Lagerräume und Behälter</b> Produkt bei Temperaturen unter 50°C lagern und die Anforderungen gemäß TRG 300 (Technische Regel Druckgase) beachten.</p>
----------	--

---

Haltbarkeit	Lagerfähigkeit des 3M Repositionable 75 unter den in Absatz „Lagerung“ empfohlenen Bedingungen: 24 Monate ab Herstellungsdatum.
-------------	---

---

Sicherheitshinweise

Flammpunkt: - 46°C

Ausführliche Informationen zum sicheren Umgang mit diesem Produkt erhalten Sie im Sicherheitsdatenblatt.

**3M Deutschland GmbH**

Internet: [www.3mdeutschland.de/3M/de\\_DE/unternehmen-de/sds-suche](http://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/unternehmen-de/sds-suche)

Telefon: + 49 (0) 2131 142042

**3M (Schweiz) GmbH**

Internet: [www.3mschweiz.ch/3M/de\\_CH/unternehmen-alpine/sds-suche](http://www.3mschweiz.ch/3M/de_CH/unternehmen-alpine/sds-suche)

Telefon: + 41 (0) 44 7249090

**3M Österreich GmbH**

Internet: [www.3maustria.at/3M/de\\_AT/unternehmen-alpine/sds-suche](http://www.3maustria.at/3M/de_AT/unternehmen-alpine/sds-suche)

Telefon: + 43 (0) 1 866860

---

**Wichtiger Hinweis**

Alle Werte wurden unter Laborbedingungen ermittelt und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Achten Sie bitte vor Verwendung unseres Produkts darauf, ob es sich für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

---

3M ist Marke der 3M Company.



**3M Deutschland GmbH**

Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss

Telefon: + 49 (0) 2131 143330  
Telefax: + 49 (0) 2131 143200  
E-Mail: [kleben.de@mmm.com](mailto:kleben.de@mmm.com)

[www.3M-klebtechnik.de](http://www.3M-klebtechnik.de)

**3M (Schweiz) GmbH**

Eggstr. 93  
8803 Rüschlikon

Telefon: + 41 (0) 44 7249121  
Telefax: + 41 (0) 44 7249014  
E-Mail: [kleben.ch@mmm.com](mailto:kleben.ch@mmm.com)

[www.3M.com/ch/kleben](http://www.3M.com/ch/kleben)

**3M Österreich GmbH**

Kranichberggasse 4  
1120 Wien

Telefon: + 43 (0) 188 686495  
Telefax: + 43 (0) 188 68610495  
E-Mail: [kleben-at@mmm.com](mailto:kleben-at@mmm.com)

[www.3M.com/at/kleben](http://www.3M.com/at/kleben)