# TECHNISCHES DATENBLATT

## Kohlefasergewebe 160g/qm Köper 2/2

**Artikelnummer:** **4k160k2/2r**
**Einstellung (Fd./cm):** **4,0/4,0**
**Bindung:** **Köper 2/2**
**Ausrüstung:** **stuhlroh**

| Konstruktion: | Kette: | Schuss: |
|---|---|---|
| Material [1]: | Carbon 3K | Carbon 3K |
| Feinheit [1]: | 200 tex | 200 tex |

| Prüfung: | | Einheit: | Sollwert: | +/- | Toleranz |
|---|---|---|---|---|---|
| Dichte [1] [3] | Kette | g/cm³ | n.G. | +/- | n.G. |
| | Schuss | g/cm³ | n.G. | +/- | n.G. |
| Feinheit [1] | Kette | tex | 200 | +/- | 10 |
| | Schuss | tex | 200 | +/- | 10 |
| Drehung [1] | Kette | T/m | | +/- | |
| | Schuss | T/m | | +/- | |
| Einstellung | Kette | Fd./cm | 4,0 | +/- | 0,2 |
| | Schuss | Fd./cm | 4,0 | +/- | 0,2 |
| Bindung | | | Köper 2/2 | | |
| Gewicht | | g/m² | 160 | +/- | 5 |
| Trockengewicht | | g/m² | 160 | +/- | 5 |
| Feuchtigkeitsgehalt | | % | 0,5 | +/- | max. |
| Dicke [2] | | mm | 0,30 | +/- | 0,05 |
| Breite | | cm | nach Bestellung | +/- | 1 |

[1] = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation
[2] = Richtwert, nicht freigaberelevant
[3] = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

**Bemerkungen:**

Datum: 11.08.2009

**Das Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.**

gößl pfaff
www.goessl-pfaff.de
Gößl & Pfaff GmbH · Münchener Straße 13 · 85123 Karlskron/Brautlach · Telefon 0 84 50.9 32-0 · Fax 9 32-13 · E-Mail info@goessl-pfaff.de