

TECHNISCHES DATENBLATT

Kohlefasergewebe 400g/qm Köper

Artikel-Nummer: 4k400k2/2.r100
Einstellung (Fd./cm): 2,5 / 2,5
Bindung: Köper 2/2
Ausrüstung: stuhlroh

| Konstruktion: | Kette: | Schuss: |
|--------------------------|------------|------------|
| Material ¹⁾ : | Carbon 12K | Carbon 12K |
| Feinheit ¹⁾ : | 800 tex | 800 tex |

| Prüfung: | | Einheit: | Sollwert: | +/- | Toleranz |
|------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----|----------|
| Dichte ¹⁾ ³⁾ | Kette | g/cm ³ | 1,80 | +/- | 0,04 |
| | Schuss | g/cm ³ | 1,80 | +/- | 0,04 |
| Feinheit ¹⁾ | Kette | tex | 800 | +/- | 40 |
| | Schuss | tex | 800 | +/- | 40 |
| Drehung ¹⁾ | Kette | T/m | | +/- | |
| | Schuss | T/m | | +/- | |
| Einstellung | Kette | Fd./cm | 2,5 | +/- | 0,1 |
| | Schuss | Fd./cm | 2,5 | +/- | 0,1 |
| Bindung | | | Köper 2/2 | | |
| Gewicht | | g/m ² | 400 | +/- | 9 |
| Trockengewicht | | g/m ² | 400 | +/- | 9 |
| Feuchtigkeitsgehalt | | % | 0,5 | +/- | max. |
| Dicke ²⁾ | | mm | 0,64 | +/- | 0,06 |
| Breite | | cm | nach Bestellung | +/- | +1 / -0 |

¹⁾ = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation

²⁾ = Richtwert, nicht freigaberelevant

³⁾ = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

Bemerkungen:

Datum: 05.11.2009

Das Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.